

TECHNISCH DATABLAD

Uitgave: 24 APRIL 2013
Handelsnaam: IVANA POLY PROFESSIONEEL
SOFT
Blad: 1 van 2



1. Identificatie van de stof of preparaat en de vennootschap / onderneming.

Productnaam: **IVANA POLYSOFT PROFESSIONEEL**

Code: 39800

Gebruik: Ivana Polysoft is een snelhardende, tweecomponenten, goed schuurbare egalisatieplamuur op basis van polyesterharsen.

Identificatie onderneming: Necomij B.V.
Jagtlustkade 10a
2171 AG Sassenheim
Nederland
Telefoon: +31 (0) 252 220940
Fax: +31 (0) 252 220394
E - mail: info@ivana.com
Website: www.ivana.com

2. Beschrijving.

Ivana polysoft is een snelhardende, tweecomponenten, egalisatieplamuur op basis van polyesterharsen. voor het egaliseren van uiteenlopende ondergronden. Het product is goed schuurbaar en goed overschilderbaar. Door het speciale doseerpistool is het zeer eenvoudig de juiste hoeveelheid verharder te gebruiken. Leverbaar in de kleur wit. Verpakt in blik 1500 gram.

3. Eigenschappen.

Toepasbaar:	Voor het uitvlakken en egaliseren van beschadigingen, naden en kieren, scheuren en deuken.
Gebruik:	Op uiteenlopende ondergronden als: metaal, beton, steen, hout en kunststof. Niet geschikt voor PE, PP, teflon en bitumineuze ondergronden.
Verwerkingstemperatuur:	minimaal + 5 °C tot + 25 °C
Temperatuurbestendigheid:	-15 tijdens transport.
Verbruik:	Metalen, polyester, en gelakt hout goed schuren zodat roest en eventuele verontreinigingen verwijderd worden. Ondergrond daarna ontvetten en van losse deeltjes ontdoen met een schone doek en een geschikt ontvettingsmiddel. Door het speciale doseerpistool is het zeer eenvoudig de juiste hoeveelheid verharder te gebruiken.
Houdbaarheid:	1 jaar in ongeopende verpakking op een koele en droge plaats. Bij temperaturen tussen + 5 °C tot + 25 °C
Basis:	Polyester
Consistentie:	Pasta
Mengverhouding:	2 a 3 : 100
Verwerkingstijd:	4 minuten
Uithardingsnelheid:	15 minuten
Dichtheid:	1,9 g/ml
Krimp:	0%

TECHNISCH DATABLAD

Uitgave: 24 APRIL 2013
Handelsnaam: IVANA POLY PROFESSIONEEL
SOFT
Blad: 2 van 2



4. Applicatiegegevens.

Het wordt aangeraden op elke ondergrond eerst een hechtingstest uit te voeren. Uiteenlopende ondergronden als: metaal, beton, steen, hout en kunststof. Niet geschikt voor PE, PP, teflon en bitumineuze ondergronden. De ondergrond moet schoon, stof- en vetvrij zijn. Metalen, polyester, en gelakt hout goed schuren zodat roest en eventuele verontreinigingen verwijderd worden. Ondergrond daarna ontvetten en van losse deeltjes ontdoen met een schone doek en een geschikt ontvettingsmiddel. Niet toepasbaar in groot laag dikte. Ivana Polysoft is goed schuurbaar en overschilderbaar. Speciaal geschikt voor gebruik in doseerpistool.

5. Voorbehandeling.

De te behandelen oppervlakken moeten schoon, stof- en vetvrij zijn. Metalen, polyester, en gelakt hout goed schuren zodat roest en eventuele verontreinigingen verwijderd worden. Ondergrond daarna ontvetten en van losse deeltjes ontdoen met een schone doek en een geschikt ontvettingsmiddel. Het wordt aangeraden op elke ondergrond eerst een hechtingstest uit te voeren.

6. Veiligheid.

Buiten bereik van kinderen bewaren.
De gebruikelijke arbeidshygiëne in acht nemen.
Raadpleeg de verpakking voor meer informatie en zie het veiligheidsinformatieblad.
Door de samenstelling van het product gelden er beperkingen ten aanzien van opslag, handeling en verwerking.
WWW.IVANA.COM