

TECHNISCH DATABLAD

Uitgave: 29 April 2013
Handelsnaam: IVANA Montagekit
Blad: 1 van 2



1. Identificatie van de stof of preparaat en de vennootschap / onderneming.

Productnaam: **IVANA Montagekit**

Code: 41950 : Koker 310ml.

Productomschrijving: Montagelijm op basis van Neopreenrubber.
Ideaal voor het bevestigen van materialen onder spanning, en zware materialen

Identificatie onderneming: Necomij B.V.
Jagtlustkade 10a
2171 AG Sassenheim
Nederland
Telefoon: +31 (0) 252 220940
Fax: +31 (0) 252 220394
E - mail: info@ivana.com
Website: www.ivana.com

2. Beschrijving.

- Hoge aanvangshechting.
- Hoge eindsterkte.
- Blijvend elastisch.
- Vullend vermogen.
- Vochtbestendig.
- 24 maanden houdbaar.
- Goed overschilderbaar.

3. Toepassing.

Ivana Montagelijm is toepasbaar voor het lijmen en monteren van vele bouwmaterialen op vrijwel alle ondergronden, zoals hout, metaal, kunststof, keramiek, steen, pleisterwerk en (gas)beton. Geschikt voor binnen- en buitentoepassingen zoals panelen, plafondelementen, boeiboorden, plaat- en isolatiemateriaal, regelwerk, plinten, schroten, drempels, vensterbanken, sierlijsten en decoratiemateriaal. Ideaal voor materialen onder spanning en zware materialen met behulp van de 'vast-los-vast' methode.
Niet geschikt voor het verlijmen van polystyreenschuim, PE, PP en bitumen.

TECHNISCH DATABLAD

Uitgave: 29 April 2013
Handelsnaam: IVANA Montagekit
Blad: 2 van 2



4. Samenstelling en Eigenschappen.

Basis	: Neopreenrubber
Vaste stofgehalte	: ca. 66%
Min. verwerkingstemperatuur	: + 5 °C
Temperatuur bestendigheid	: -20 °C tot +100 °C.
Soortelijk gewicht (20°C)	: ca. 1,26 g/cm ³
Viscositeit	: Pasteus
Kleur nat	: Beige
Vlampunt	: K1 (< 21°C)
Aantal componenten	: 1
Elasticiteit	: Zeer goed
Overschilderbaarheid	: Zeer goed
Vochtbestendigheid	: Goed
Chemicaliënbestendigheid	: Goed
Vullend vermogen	: Goed
Maximale eindsterkte	: ca. 48 uur.
Verbruik	: Bij dotsgewijze verlijming: 5-8 m ² /kg. Strepen: uit 1koker komt ca. 8-15 meter lijm (afhankelijk van diameter afgesneden spuitmond).

5. Verwerking.

Oppervlakken moeten schoon, droog, stof- en vetvrij zijn. Zorg voor een stevige ondergrond. Schroefdraad afsnijden, spuitmond monteren en afsnijden op een diameter van min. 0,5 cm. Lijm gelijkmatig, afhankelijk van de zwaarte van het materiaal, om de 10 tot 30 cm in verticale strepen of dotten aanbrengen. Altijd lijm aanbrengen op hoekpunten en langs randen. Materialen direct met een schuivende beweging monteren en stevig aandrukken of -kloppen. Corrigeren is nog mogelijk. Bij zware materialen, materialen onder spanning en bij twee niet-poreuze materialen zo nodig fixeren, ondersteunen of pas 'vast-los-vast' methode toe.

'Vast-los-vast' methode: Materiaal monteren, aandrukken en direct lostrekken. Na 5 minuten materialen weer bevestigen en aankloppen. Corrigeren is niet mogelijk. Na gebruik koker direct goed afsluiten.

Vlekken/resten: Natte lijmresten direct verwijderen met Ivana Reinigingsdoekjes.

Opgedroogde lijmresten zijn alleen mechanisch te verwijderen.

6. Opslag en houdbaarheid

Ivana Montagekit is minimaal 24 houdbaar.

Aangebroke verpakking beperkt houdbaar. Droog opslaan in gesloten verpakking tussen +5°C en +25°C.

Transport tijdens vorstperiode is mogelijk mits de producttemperatuur boven 0°C blijft.

Resten en reinigingswater dienen te worden ingeleverd bij de plaatselijke gemeentelijke dienst als klein chemisch afval.

7. Veiligheid.

Buiten bereik van kinderen houden.

De gebruikelijk arbeidshygiëne in acht nemen.

Raadpleeg de verpakking voor meer informatie en zie het veiligheidsinformatieblad.

Door de samenstelling van het product gelden er beperkingen ten aanzien van opslag, handeling en verwerking.

WWW.IVANA.COM