

# TECHNISCH DATABLAD

Uitgave: 24 APRIL 2013  
Handelsnaam: IVANA STRUCTUURKIT  
Blad: 1 van 2



## 1. Identificatie van de stof of preparaat en de vennootschap / onderneming.

Productnaam: **IVANA STRUCTUURKIT WIT**

Code: IVA0001246

Gebruik: Ivana Structuurkit wit is een hoogwaardige, plasto-elastische één-component voegkit, op basis van acrylaatdispersies.

Identificatie onderneming: Necomij B.V.  
Jagtlustkade 10a  
2171 AG Sassenheim  
Nederland  
Telefoon: +31 (0) 252 220940  
Fax: +31 (0) 252 220394  
E - mail: [info@ivana.com](mailto:info@ivana.com)  
Website: [www.ivana.com](http://www.ivana.com)

## 2. Beschrijving.

Ivana Structuurkit wit is een hoogwaardige, plasto-elastische één-component voegkit, op basis van acrylaatdispersies. Een korrelig uitzicht en zeer goede hechting op poreuze materialen. Zeer gemakkelijk in scheuren in te wassen. Direct met muur verf overschilderbaar en met de meeste verven na uitharding. Eenvoudig aan te brengen met een hand- of pneumatisch kitpistool. Niet gebruiken in toepassingen waar continu waterbelasting mogelijk is. Verpakt in koker 290ml.

## 3. Eigenschappen.

Toepasbaar:	Reparatiekit voor scheuren/barsten in bijvoorbeeld pleisterwerk en voor Voegen aan vensterbanken, tussen plint en vloer, tussen metselwerk, etc.
Gebruik:	Alle poreuze bouwondergronden. NIET geschikt voor natuursteen, bitumen, glas en metaal.
Verwerkingstemperatuur:	minimaal + 5 °C tot + 35 °C
Temperatuurbestendigheid:	-40 °C tot + 90 °C.
Verbruik:	Breng in het geval van reparaties van scheuren in bijv. pleisterwerk de kit met behulp van een kitpistool in de scheur aan. Vervolgens direct overschilderen met muurverf of afwerken met bijv. een natte spons (inwassen). Niet verwerken bij gevaar voor regen of vorst. Afwerking met zeepoplossing.
Reparatiemogelijkheid:	Met hetzelfde materiaal
Reinigingsmiddel:	Ivana Structuurkit wit kan, voordat uitharding heeft plaatsgevonden, met water van materialen en gereedschap verwijderd worden.
Houdbaarheid:	1 jaar in ongeopende verpakking op een koele en droge plaats. Bij temperaturen tussen + 5 °C tot + 25 °C
Basis:	Acrylaatdispersie
Consistentie:	Pasta
Uitkeringsysteem:	Fysische droging
Huidvorming*:	Ca. 20 minuten (20°C en 65% rv)
Krimp (DIN52451):	Ca. 15%
Dichtheid (DIN53479B):	1,7 g/ml

## TECHNISCH DATABLAD

Uitgave: 24 APRIL 2013  
Handelsnaam: IVANA STRUCTUURKIT  
Blad: 2 van 2



Elastisch herstelvermogen: ISO 7389 > 75%  
Max. toelaatbare vervorming:  $\pm 20\%$   
Temperatuursbestendigheid:  $-20\text{ }^{\circ}\text{C}$  tot  $+80\text{ }^{\circ}\text{C}$ .

(\*deze waarden kunnen variëren door omgevingsfactoren zoals temperatuur, vochtigheid en aard van het substraat)

### 4. Applicatiegegevens.

Het wordt aangeraden op elke ondergrond eerst een hechtingstest uit te voeren. Alle poreuze ondergronden, NIET geschikt voor natuursteen, bitumen, glas en metaal. De ondergrond moet schoon, stof- vetvrij zijn. Sterk poreuze ondergronden bij voorkeur voorstrijken. Voorbehandeling: scheuren openwerken, loszittende delen verwijderen, voegflanken reinigen en lichtjes bevochtigen. Aanbrengmethode met hand- en pneumatisch kitpistool, vervolgens direct over verven met muurverf, inwassen of afwerken met een plamuurmes. Ivana Structuurkit wit kan, voordat uitharding heeft plaatsgevonden, met water van materialen en gereedschap verwijderd worden. Reparatiemogelijkheid met hetzelfde materiaal. Ivana Structuurkit wit is overschilderbaar, maar door de grote diversiteit aan lakken en verven is het aan te raden een comptabiliteitstest uit te voeren.

### 5. Voorbehandeling.

De te behandelen oppervlakken moeten schoon, stof- en vetvrij zijn. Voorbehandeling op sterk poreuze ondergronden bij voorkeur voorstrijken. Het wordt aangeraden op elke ondergrond eerst een hechtingstest uit te voeren.

### 6. Veiligheid.

Buiten bereik van kinderen bewaren.  
De gebruikelijke arbeidshygiëne in acht nemen.  
Raadpleeg de verpakking voor meer informatie en zie het veiligheidsinformatieblad.  
Door de samenstelling van het product gelden er beperkingen ten aanzien van opslag, handeling en verwerking.  
[WWW.IVANA.COM](http://WWW.IVANA.COM)