

TECHNISCH DATABLAD

Uitgave: 18 April 2014

Handelsnaam: IVANA BEGLAZINGSKIT OVERSCHILDERBAAR

Blad: 1 van 3



1. Identificatie van de stof of preparaat en de vennootschap / onderneming.

Productnaam: **IVANA Beglazingskit**
Overschilderbaar

Code: IVA0000225

Ivana beglazingskit is een hoogwaardige, neutrale, elastische 1-component beglazings- en voegkit op basis van MS polymeer volgens ISO 11600 G 20HM.

Ivana beglazingskit is speciaal ontwikkeld om overschilderd te worden met Acryl- en Alkydverven.

Identificatie onderneming: Necomij B.V.
Jagtlustkade 10a
2171 AG Sassenheim
Nederland
Telefoon: +31 (0) 252 220940
Fax: +31 (0) 252 220394
E - mail: info@ivana.com
Website: www.ivana.com

2. Beschrijving.

Ivana Beglazingskit is een topafdichting voor beglazing.

Op basis van een hoogwaardige neutrale, elastische 1-component MS polymeer volgens ISO 11600 G 20HM.

Speciaal ontwikkeld voor beglazingsvoegen en aansluitings- en uitzettingsvoegen tussen raamprofielen en muur die overschilderd worden met watergedragen en gesolventeerde verven.

- Topafdichting tussen glas en raamprofiel volgens NPR 3577
- Hielafdichting volgens NPR 3577

Verpakt in koker à 290ml.

3. Eigenschappen.

Zeer goede hechting op de meeste ondergronden, zelfs lichtvochtig. Uitstekende hechting op bijna alle ondergronden, en overschilderbaar met acryl- en alkydverven (door de grote diversiteit aan lakken en verven is het aan te raden een comptabiliteitstest uit te voeren)

Uitstekende hechting op aluminium, PVC en glas.

Eenvoudig verwerkbaar en uitspuitbaar, ook bij lage temperaturen. Hoge elasticiteit, zeer UV-bestendig en bestand tegen alle weersinvloeden.

Geeft geen blaasvorming, ook niet bij warm en vochtig weer. Bevat geen isocyanaten, solventen, zuren of halogenen.

Compatibiliteit met glas: Ivana Beglazingskit is niet geschikt voor hielafdichting waar contact gemaakt wordt met de afdichtingsmaterialen van dubbel glas. Niet geschikt voor toepassingen in direct contact met pvb-folies bij gelaagd glas.

Chemicaliënbestendigheid: Goed bestand tegen water, alifatische oplosmiddelen, verdunde anorganische zuren en alkaliën, oliën en vetten. Slecht bestand tegen aromatische oplosmiddelen, geconcentreerde zuren en gechloreerde koolwaterstoffen.

TECHNISCH DATABLAD

Uitgave:

18 April 2014

Handelsnaam:

IVANA BEGLAZINGSKIT OVERSCHILDERBAAR

Blad:

2 van 3



4. Technische gegevens.

| | |
|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Basis | MS Polymeer |
| Kleur | Wit |
| Consistentie | Standvaste pasta |
| Uithardingsysteem | Polymerisatie door luchtvochtigheid |
| Huidvorming (20°C en 65% R.V.) | ca.10 minuten. |
| Uithardingsnelheid (20°C en 65% R.V.) | 2mm per 24uur |
| Temperatuursbestendigheid | -40°C tot + 90°C |
| Dichtheid | 1,42 g/ml |
| Elastisch herstelvermogen (ISO 7389) | 70% |
| Elasticiteitsmodus 100% (DIN 53504) | 0,52 N/mm ² |
| Max. toelaatbare vervorming | ± 25% |
| Rek bij breuk (DIN 53504) | > 350% |
| Hardheid | 30 ± 5shore A |
| Max. spanning (DIN 53504) | > 1,00 N/mm ² |
| Verwerkingstemperatuur | 5°C tot 35°C |

5. Verwerking.

Aanbrengmethode met hand- en pneumatisch kitpistool. Voor huidvorming gladstrijken met Ivana Afstrijkmiddel. Reparatiemogelijkheid met hetzelfde product.

De ondergrond moet schoon, stof- vetvrij zijn, enkel overschilderen na volledige uitharding.

Voor het beste resultaat adviseren wij u de kit binnen 1 maand na aanbrengen te overschilderen.

Voordat u de kit overschilderd adviseren wij u de kit te ontvetten (zeker nadat er met afstrijkmiddel/zeepoplossing is afgestroken)

Licht opschuren van de kit na doorharding bevordert de verfhechting.

De hechting van alkydharsverven op de kit kan pas beoordeeld worden na 3 à 4 weken, wanneer de verf volledig is uitgehard.

Ivana Beglazingskit overschilderbaar, maar door de grote diversiteit aan lakken en verven is het aan te raden een comptabiliteitstest uit te voeren. Het wordt aangeraden op elke ondergrond eerst een hechtingstest uit te voeren.

Voegafmetingen:

Min. breedte voor voegwerken : 4mm.

Max. breedte voor voegwerken : 30mm

TECHNISCH DATABLAD

Uitgave:

18 April 2014

Handelsnaam:

IVANA BEGLAZINGSKIT OVERSCHILDERBAAR

Blad:

3 van 3



6. Houdbaarheid.

12 maanden in ongeopende verpakking op een droge en koele plaats (+5°C en +25°C)

7. Aansprakelijkheid.

De inhoud van dit Technisch Datablad is het resultaat van proeven, controles, ervaring en is van algemene aard. Daardoor houdt zij geen aansprakelijkheid in, en is het de verantwoordelijkheid van de gebruiker om door eigen testen vast te stellen of het product voor de beoogde toepassing geschikt is en overschilderbaar is met de gewenste verf.

8. Veiligheid.

Buiten bereik van kinderen bewaren.

De gebruikelijke arbeidshygiëne in acht nemen.

Raadpleeg de verpakking voor meer informatie en zie het veiligheidsinformatieblad.

WWW.IVANA.COM