

TECHNISCH DATABLAD

Uitgave: 24 APRIL 2013
Handelsnaam: IVANA ZINKSPRAY 97%
Blad: 1 van 2



1. Identificatie van de stof of preparaat en de vennootschap / onderneming.

Productnaam: **IVANA ZINKSPRAY 97%**

Code: IVA001165

Gebruik: Ivana Zinkspray 97% is een matte, zinkstofrijke spraycoating. Voorkomt corrosievorming op ijzer en staal.

Identificatie onderneming: Necomij B.V.
Jagtlustkade 10a
2171 AG Sassenheim
Nederland
Telefoon: +31 (0) 252 220940
Fax: +31 (0) 252 220394
E - mail: info@ivana.com
Website: www.ivana.com

2. Beschrijving.

Ivana Zinkspray 97% is een matte, zinkstofrijke spraycoating. Voorkomt corrosievorming op ijzer en staal. De sneldrogende zinklaag vormt een elastische en zelfherstellende zinkfilm die kan dienen als onderlaag voor alle verfsorten. Voor de grootst mogelijke bescherming tegen corrosie. Toepassing in de staalbouw, het bijwerken van beschadigde delen. Voor het behandelen van uitlaten, verbindingstukken, bochten, pijpen, etc. Door zijn goede geleiding uitermate geschikt om te puntlassen. Hittebestendig tot 350°C. Verpakt in spuitbus 500ml.

3. Eigenschappen.

Toepasbaar:	Voor de grootst mogelijke bescherming tegen corrosie. Toepassing in de staalbouw, het bijwerken van beschadigde delen.
Gebruik:	Toepasbaar op ondergronden als ijzer en staal.
Verwerkingstemperatuur:	minimaal + 15 °C tot + 25 °C
Temperatuurbestendigheid:	Tot + 350 °C.
Productkenmerk:	Uitstekende kathodische corrosiewering, sneldrogend, bestand tegen benzine, chemicaliën en weersinvloeden, goede vulkracht, goed puntlasbaar en uitstekende hechting.
Houdbaarheid:	12 maanden in gesloten verpakking, op een droge, koele en vorstvrije plek.
Basis:	Epoxy-ester
Kleur:	Grijs (mat)
VOS-gehalte:	Circa 54% m/m
Vaste stof-gehalte:	Circa 46% m/m
Verbruik:	1 tot 2 m ² per laag, afhankelijk van object en verwerkingsmethode
Droogtijd:	Bij 23°C en rel. vochtigheid 65% Stofdroog na 10 tot 15 minuten Kleefvrij na 20 tot 30 minuten Uitgehard/ overspuitbaar na 24 uur (Afhankelijk van omgevingstemperatuur, luchtvochtigheid en laagdikte)

TECHNISCH DATABLAD

Uitgave: 24 APRIL 2013
Handelsnaam: IVANA ZINKSPRAY 97%
Blad: 2 van 2



4. Applicatiegegevens.

Niet verwerken beneden 10°C. Buiten niet bij dreigende regen, vorst of in de volle zon aanbrengen. Sduitbus nooit op warmtebron plaatsen.

Na gebruik het ventiel schoonspuiten (sduitbus op de kop houden en de sproeikop circa 5 seconden ingedrukt houden).

5. Voorbehandeling.

Voor het gebruik, de aanwijzingen op de verpakking goed lezen en opvolgen. De ondergrond moet schoon, droog en vetvrij zijn. De sduitbus op kamertemperatuur brengen. Ideale verwerkingstemperatuur 15 tot 25°C. Voor gebruik de sduitbus 2 minuten goed schudden en een proefstukje spuiten. Afstand tot het te behandelen oppervlak circa 25 tot 30 centimeter. De zinkspray aanbrengen in meerdere dunne lagen. Voor het aanbrengen van de volgende laag, de sduitbus weer schudden. Na droging kan, indien gewenst, een primer en een aflaklaag aangebracht worden.

6. Veiligheid.

Buiten bereik van kinderen bewaren.
De gebruikelijke arbeidshygiëne in acht nemen.
Raadpleeg de verpakking voor meer informatie en zie het veiligheidsinformatieblad.
Door de samenstelling van het product gelden er beperkingen ten aanzien van opslag, handeling en verwerking.

WWW.IVANA.COM