

TECHNISCH DATABLAD

Uitgave: 24 APRIL 2013
Handelsnaam: IVANA ALU-ZINKSPRAY
Blad: 1 van 2



1. Identificatie van de stof of preparaat en de vennootschap / onderneming.

Productnaam: **IVANA ALU-ZINKSPRAY**

Code: IVA001164

Gebruik: Speciaal voor het koudverzinken van ijzer- en staalconstructies, het bijwerken en repareren van beschadigde delen aan oud en verweerd zink.

Identificatie onderneming: Necomij B.V.
Jagtlustkade 10a
2171 AG Sassenheim
Nederland
Telefoon: +31 (0) 252 220940
Fax: +31 (0) 252 220394
E - mail: info@ivana.com
Website: www.ivana.com

2. Beschrijving.

Ivana ALU-Zinkspray is speciaal voor het koudverzinken van ijzer- en staalconstructies, het bijwerken en repareren van beschadigde delen aan oud en verweerd zink in de staalbouw, aanhangerbouw, hekwerken, industrie etc. Geeft als ondergrond een glanzende en duurzame bescherming tegen corrosievorming op ijzer en staal, en laat door zijn kleurechtheid het behandelde oppervlak er uitzien als 'vers' verzinkt metaal. Sneldrogend, met een sterk hechtend vermogen en uitstekend overschilderbaar. Temperatuurbestendig tot ca. 250°C. Verpakt in spuitbus 500ml.

3. Eigenschappen.

Toepasbaar: Koudverzinken van ijzer- staalconstructies, bijwerken en repareren van oud en verweerd zink in de staal- aanhangerbouw, hekwerken en industrie.

Gebruik: Te gebruiken op ondergronden als ijzer en staal.

Verwerkingstemperatuur: minimaal + 15 °C tot + 25 °C

Temperatuurbestendigheid: Tot + 250 °C.

Productkenmerk: Uitstekende kathodische corrosiewering, sneldrogend, bestand tegen benzine, chemicaliën en weersinvloeden, goede vulkracht, goed puntlasbaar en uitstekende hechting.

Houdbaarheid: 12 maanden in gesloten verpakking, op een droge, koele en vorstvrije plek.

Basis: Epoxy-ester

Kleur: Aluminium zilver

VOS-gehalte: Circa 78% m/m

Vaste stof-gehalte: Circa 22% m/m

Verbruik: 1 tot 2 m² per laag, afhankelijk van object en verwerkingsmethode

Droogtijd: Bij 23°C en rel. vochtigheid 65%
Stofdroog na 10 tot 15 minuten
Kleefvrij na 20 tot 30 minuten
Uitgehard/ overspuitbaar na 24 uur
(Afhankelijk van omgevingstemperatuur, luchtvochtigheid en laagdikte)

TECHNISCH DATABLAD

Uitgave: 24 APRIL 2013
Handelsnaam: IVANA ALU-ZINKSPRAY
Blad: 2 van 2



4. Applicatiegegevens.

Niet verwerken beneden 10°C. Buiten niet bij dreigende regen, vorst of in de volle zon aanbrengen. Spuitbus nooit op warmtebron plaatsen.

Na gebruik het ventiel schoonspuiten (spuitbus op de kop houden en de sproeikop circa 5 sec. ingedrukt houden).

5. Gebruiksaanwijzing.

Voor het gebruik, de aanwijzingen op de verpakking goed lezen en opvolgen. De spuitbus op kamertemperatuur brengen. Ideale verwerkingstemperatuur 15 tot 25°C. Voor gebruik de spuitbus 2 minuten goed schudden en een proefstukje spuiten. Afstand tot het te behandelen oppervlak circa 25 tot 30 cm. PRO-Paint Zinkspray Alu Glanzend aanbrengen in meerdere dunne lagen. Voor het aanbrengen van de volgende laag, de spuitbus weer schudden. Na droging kan, indien gewenst, een primer en een aflaklaag aangebracht worden.

6. Veiligheid.

Buiten bereik van kinderen bewaren.
De gebruikelijke arbeidshygiëne in acht nemen.
Raadpleeg de verpakking voor meer informatie en zie het veiligheidsinformatieblad.
Door de samenstelling van het product gelden er beperkingen ten aanzien van opslag, handeling en verwerking.
WWW.IVANA.COM