

## TECHNISCH DATABLAD

Uitgave: 12 juni 2013  
Handelsnaam: IVANA IJzermenie  
Blad: 1 van 3



### 1. Identificatie van de stof of preparaat en de vennootschap / onderneming.

**Productnaam:** IVANA IJzermenie

**Code:** IVA0000871 Ivana IJzermenie Roodbruin 0,75 Liter.  
IVA0000914 Ivana IJzermenie Roodbruin 2,5 Liter.

**Gebruik:** Een universele ijzermenie voor binnen- en buiten toepassing.  
Goed vullend en schuurbaar.  
Voor bescherming van ijzer, aluminium, zink, koper, messing, gegalvaniseerd staal etc.  
Met name geschikt voor metalen die verwarmd worden, zoals radiatoren en verwarmingsbuizen

**Identificatie onderneming:** Necomij B.V.  
Jagtlustkade 10a  
2171 AG Sassenheim  
Nederland  
Telefoon: +31 (0) 252 220940  
Fax: +31 (0) 252 220394  
E - mail: [info@ivana.com](mailto:info@ivana.com)  
Website: [www.ivana.com](http://www.ivana.com)

### 2. Eigenschappen

- Roestwerend.
- Uitstekende hechting.
- Isolerend.
- Goed schuurbaar.
- Goede vloeiing.

## TECHNISCH DATABLAD

Uitgave: 12 juni 2013  
Handelsnaam: IVANA IJzermenie  
Blad: 2 van 3



### 3. Technische eigenschappen

Bindmiddel	: Gecombineerde glycerofalaatharsen.
Pigmenten	: IJzeroxides en minerale extenders.
Oplosmiddel	: Terpentine
Viscositeit	: ICI Rotothinner 7 Poise @ + 20°C
Vaste bestanddelen	: 75%
Maalfijnheid	: 40 micron droog, 75 micron nat
Kleur	: Roodbruin
Verdunning	: Terpentine
Dichtheid	: Ca. 1,5 g/ml
Aanbevolen laagdikte:	: 30 micron.
Vlampunt	: ca. 38°C
Verbruik	: ca. 12 m <sup>2</sup> /liter per laag
Glansgraad	: Eiglans
Gevarenklasse	: Zie veiligheidsinformatieblad(MSDS)
Reinigen gereedschap	: Terpentine / White Spirit of verfreiniger.

### 4. Verwerking.

Bij voorkeur verwerken tussen 8°C en 30°C, en niet bij dreigende regen, vorst of in de volle zon.

Voor gebruik goed roeren, in 2 lagen aanbrengen met een kwast/borstel of verfroller.

Eventueel 1<sup>e</sup> laag verdunnen met max. 5% terpentine/white spirit., de 2<sup>e</sup> laag niet verdunnen.

Tussen de lagen licht schuren, stofvrij maken en indien nodig plamuren. Geplamuurde vlakken overgronden en licht opschuren.

Altijd een tussenlaag Ivana grondverf aanbrengen alvorens af te lakken.

Systeem opbouw:

**Ondergrond:** De ondergrond moet schoon, droog, roest, stof, algen- en vetvrij zijn.

Roest en slecht hechtende verflagen geheel verwijderen met een staalborstel.

**Onbehandeld metaal, ijzer, aluminium, zink, koper, messing en gegalvaniseerd staal:** Eventuele walshuid en/of roest verwijderen. Ontvetten met thinner, opruwen met staalwol en daarna grondig reinigen met wasbenzine.

Behandelen met Ivana IJzermenie, en daarna een laag Ivana grondverf WA aanbrengen alvorens af te lakken.

**Behandeld metaal in slechte staat:** Verwijderen met afbijtmiddel, afbranden of afkrabben en daarna behandelen als "onbehandeld metaal".

**Verbruik:** ca. 12 m<sup>2</sup>/liter per laag, afhankelijk van het te schilderen object en de verwerkingsmethode.

**Droogtijd bij 23°C en relatieve luchtvochtigheid van 65%:**

Stofdroog na ca. 2 uur

Overschilderbaar na ca. 18 uur.

Na gebruik de verpakking goed sluiten, even omkeren om velvorming te voorkomen, en daarna rechtop wegzetten en vorstvrij bewaren.

## TECHNISCH DATABLAD

Uitgave: 12 juni 2013  
Handelsnaam: IVANA IJzermenie  
Blad: 3 van 3



### 8. Opslag en houdbaarheid

Ivana IJzermenie kan zonder problemen enkele maanden overstaan.  
Na gebruik de verpakking goed sluiten, even omkeren om velvorming te voorkomen, en daarna rechtop wegzetten en vorstvrij bewaren.

In goed gesloten originele verpakking minimaal 12 maanden houdbaar en dient droog, koel en vorstvrij bewaart te worden.  
Resten dienen te worden ingeleverd bij de plaatselijke gemeentelijke dienst als klein chemisch afval.

### 9. Veiligheid.

Buiten bereik van kinderen houden.  
De gebruikelijk arbeidshygiëne in acht nemen.  
Raadpleeg de verpakking voor meer informatie en zie het veiligheidsinformatieblad.  
Door de samenstelling van het product gelden er beperkingen ten aanzien van opslag, handeling en verwerking.

[WWW.IVANA.COM](http://WWW.IVANA.COM)