

TECHNISCH DATABLAD

Uitgave: 18-02-2014
Handelsnaam: IVANA Grondverf WA
Blad: 1 van 3



1. Identificatie van de stof of preparaat en de vennootschap / onderneming.

Productnaam: **IVANA Grondverf WA (Watergedragen)**

Code:

IVA0000876	Ivana Watergedragen grondverf Wit 0,75 Liter
IVA0000922	Ivana Watergedragen grondverf Wit 2,5 Liter
IVA0000923	Ivana Watergedragen grondverf Wit 5 Liter
IVA0002310	Ivana Watergedragen grondverf Zwart 0,75 Liter
IVA0002309	Ivana Watergedragen grondverf Zwart 2,5 Liter
IVA0000877	Ivana Watergedragen grondverf Grijs 0,75 Liter
IVA0000924	Ivana Watergedragen grondverf Grijs 2,5 Liter

Gebruik: Een universele sneldrogende Acryl grondverf voor binnen toepassing.
Goed vullend en schuurbaar.
Geschikt voor hout, MDF, board, voorbehandeld metaal en pleisterwerk, en doorbloede houtsoorten.

Identificatie onderneming: Necomij B.V.
Jagtlustkade 10a
2171 AG Sassenheim
Nederland
Telefoon: +31 (0) 252 220940
Fax: +31 (0) 252 220394
E - mail: info@ivana.com
Website: www.ivana.com

2. Eigenschappen

- Sneldrogend, kan dezelfde dag nog overschilderd worden.
- Goed vullende primer voor binnen.
- Uitstekende dekking.
- Isolerend.
- Reukarm, bevat nagenoeg geen oplosmiddel.
- Goed schuurbaar.
- Goede vloeiing.

TECHNISCH DATABLAD

Uitgave: 18-02-2014
Handelsnaam: IVANA Grondverf WA
Blad: 2 van 3



3. Technische eigenschappen

Bindmiddel	: Acrylaatdispersie
Pigmenten	: Rutiel Titaandioxide en minerale extenders.
Oplosmiddel	: Water
Viscositeit	: Krebs Stormer 90KU @ + 20°C
Vaste bestanddelen	: 53%
Maalfijnheid	: 20 micron
Kleur	: Wit en Grijs
Verdunning	: Water
Dichtheid	: Ca. 1,35 g/ml
Aanbevolen laagdikte:	: 35 micron.
Verbruik	: ca. 11-13 m ² /liter
Glansgraad	: Mat
Gevarenklasse	: Zie veiligheidsinformatieblad(MSDS)
Reinigen gereedschap	: Water en zeep.

4. Verwerking.

Bij voorkeur verwerken tussen 8°C en 30°C.
Voor gebruik goed roeren, in 2 lagen redelijk vol aanbrengen met een acrylkwast, borstel of lakroller.
De 1^e laag op onbehandeld hout eventueel verdunnen met max. 3% water, de 2^e laag niet verdunnen.
Tussen de lagen licht schuren, stofvrij maken en indien nodig plamuren. Geplamuurde vlakken overgronden en licht opschuren.
Vanwege de snelle droging niet te grote vlakken ineens schilderen, en altijd nat-in-nat werken.

Systeem opbouw:

Ondergrond: De ondergrond moet schoon, droog stof- en vetvrij zijn. Voor een goede kantafdekking, de scherpe hoeken iets afronden.

Overschilderd hout en MDF: Ontvetten, licht opschuren en stofvrij maken, daarna een tussenlaag Ivana grondverf WA aanbrengen.

Metaal: Ontvetten, roest- en stofvrij maken, daarna behandelen met Ivana IJzermanie WA, daarna een tussenlaag Ivana grondverf WA aanbrengen.

Pleisterwerk: Ontvetten, licht opschuren en stofvrij maken, daarna een tussenlaag Ivana grondverf WA aanbrengen.

Verbruik: ca. 11-13 m²/liter per laag, afhankelijk van het te schilderen object en de verwerkingsmethode.

Droogtijd bij 23°C en relatieve luchtvochtigheid van 65%:

Stofdroog na ca. 1 uur

Overschilderbaar na ca. 6 uur, doorbloede houtsoorten na min. 16 uur.

Na gebruik de verpakking goed sluiten, rechtop wegzetten en vorstvrij bewaren.

TECHNISCH DATABLAD

Uitgave: 18-02-2014
Handelsnaam: IVANA Grondverf WA
Blad: 3 van 3



8. Opslag en houdbaarheid

Ivana Grondverf WA kan zonder problemen enkele maanden overstaan en aangebracht worden op hout dat maximaal 20% vocht bevat.

Na gebruik de verpakking goed sluiten, rechtop wegzetten en vorstvrij bewaren.

In goed gesloten originele verpakking minimaal 12 maanden houdbaar en dient droog, koel en vorstvrij bewaart te worden.

Resten dienen te worden ingeleverd bij de plaatselijke gemeentelijke dienst als klein chemisch afval.

9. Veiligheid.

Buiten bereik van kinderen houden.

De gebruikelijk arbeidshygiëne in acht nemen.

Raadpleeg de verpakking voor meer informatie en zie het veiligheidsinformatieblad.

Door de samenstelling van het product gelden er beperkingen ten aanzien van opslag, handling en verwerking.

WWW.IVANA.COM