

TECHNISCH DATABLAD

Uitgave: 12 juni 2013
Handelsnaam: IVANA Grondverf
Blad: 1 van 3



1. Identificatie van de stof of preparaat en de vennootschap / onderneming.

Productnaam: **IVANA synthetische Grondverf**

Code:

IVA0000866	Ivana synthetische grondverf Wit 0,75 Liter
IVA0000908	Ivana synthetische grondverf Wit 2,5 Liter
IVA0000909	Ivana synthetische grondverf Wit 5 Liter
IVA0000867	Ivana synthetische grondverf Grijs 0,75 Liter
IVA0000932	Ivana synthetische grondverf Grijs 2,5 Liter
IVA0000933	Ivana synthetische grondverf Grijs 5 Liter
IVA0000868	Ivana synthetische grondverf Diepzwart 0,75 Liter
IVA0000910	Ivana synthetische grondverf Diepzwart 2,5 Liter

Gebruik: Een universele sneldrogende vochtregulerende grondverf, voor binnen en buiten toepassingen.
Goed vullend en schuurbaar
Geschikt voor hout, board, voorbehandeld metaal en pleisterwerk.
Eveneens toepasbaar op bestaande dekkende alkyd- verven of beitsen.

Identificatie onderneming: Necomij B.V.
Jagtlustkade 10a
2171 AG Sassenheim
Nederland
Telefoon: +31 (0) 252 220940
Fax: +31 (0) 252 220394
E - mail: info@ivana.com
Website: www.ivana.com

2. Eigenschappen

- Sneldrogend
- Goed vullend
- Uitstekende dekking
- Vochtregulerend
- Goed schuurbaar
- Goede vloeiing

TECHNISCH DATABLAD

Uitgave: 12 juni 2013
Handelsnaam: IVANA Grondverf
Blad: 2 van 3



3. Technische eigenschappen

Bindmiddel	: Gemodificeerde glyceroftalaatharsen
Pigmenten	: Rutiel Titaandioxide en minerale extenders.
Oplosmiddel	: Terpentine
Viscositeit	: ICI Rotothinner 8-9 Poise @ + 20°C
Vaste bestanddelen	: 62%
Maalfijnheid	: < 35 micron
Kleur	: Wit, Grijs en Diepzwart
Verdunning	: Niet verdunnen (gebruiksklaar product)
Dichtheid	: Ca. 1,4 g/ml
Aanbevolen laagdikte:	: 35 micron.
Verbruik	: ca. 13-16 m ² /liter
Glansgraad	: Mat
Vlampunt:	: Ca. 39°C
Gevarenklasse	: Zie veiligheidsinformatieblad(MSDS)
Reinigen gereedschap	: Terpentine / White spirit of kwastreiniger.

4. Verwerking.

Bij voorkeur verwerken tussen 8°C en 30°C en niet bij dreigende regen, vorst of in de volle zon. Voor gebruik goed roeren, voor binnen 1 of 2 lagen aanbrengen, voor buiten 2 lagen aanbrengen met een kwast, lakroller of verfspuit. Tussen de lagen licht schuren, stofvrij maken en indien nodig plamuren. Geplamuurde vlakken overgronden en licht opschuren.

Systeem opbouw:

Ondergrond: De ondergrond moet schoon, droog stof- en vetvrij zijn. Voor een goede kantafdekking, de scherpe hoeken iets afronden.

Onbehandeld hout: Ontvetten, licht opschuren en stofvrij maken, daarna een tussenlaag Ivana grondverf aanbrengen.

Metaal: Ontvetten, roest- en stofvrij maken en behandelen met Ivana IJzermenie, daarna een tussenlaag Ivana grondverf aanbrengen.

Pleisterwerk: Ontvetten, licht opschuren en stofvrij maken, daarna een tussenlaag Ivana grondverf aanbrengen.

Verbruik: ca. 13-16 m²/liter per laag, afhankelijk van het te schilderen object en de verwerkingsmethode.

Droogtijd bij 23°C en relatieve luchtvochtigheid van 65%:

Stofdroog na ca. 2 uur

Overschilderbaar na ca. 18 uur.

Na gebruik de verpakking goed sluiten, even omkeren om velvorming te voorkomen, en daarna rechtop wegzetten.

TECHNISCH DATABLAD

Uitgave: 12 juni 2013
Handelsnaam: IVANA Grondverf
Blad: 3 van 3



8. Opslag en houdbaarheid

Ivana Grondverf kan zonder problemen enkele maanden overstaan en aangebracht worden op hout dat maximaal 20% vocht bevat.

Na gebruik de verpakking goed sluiten, even omkeren om velvorming te voorkomen, en daarna rechtop wegzetten.

In goed gesloten originele verpakking minimaal 12 maanden houdbaar en dient droog, koel en vorstvrij bewaart te worden.

Resten dienen te worden ingeleverd bij de plaatselijke gemeentelijke dienst als klein chemisch afval.

9. Veiligheid.

Buiten bereik van kinderen houden.

De gebruikelijk arbeidshygiëne in acht nemen.

Raadpleeg de verpakking voor meer informatie en zie het veiligheidsinformatieblad.

Door de samenstelling van het product gelden er beperkingen ten aanzien van opslag, handeling en verwerking.

WWW.IVANA.COM