

Bovendijk 196

3045 PD Rotterdam

T: +31 (0)10 278 0880

E-mail: info@kohlerwoodcap.nl

WOODCAP FLEXIPOX SD

Productomschrijving

Hoogwaardige 2-componenten flexibele reparatiecompound op basis van gemodificeerde epoxy, welke speciaal ontwikkeld is voor grote en kleine houtreparaties. Stevige pasta met goede verwerkingseigenschappen en na uitharding goed te schuren, schaven of boren. Uitstekend bestand tegen vocht en door zijn grote hechting en mechanische bestendigheid zeer goed toepasbaar voor reparaties op vele ondergronden.

Eigenschappen

- Voldoet ruim aan VOS en ARBO-wetgeving
- Duurzaam elastisch.
- Krimp vrij en vochtbestendig.
- Uitstekende modelleerbaarheid (kleeft niet aan plamuurmes).
- Oplosmiddelvrij
- Zeer goed standvermogen.
- Overschilderbaar met de meeste verfsystemen.
- Uitstekende hechting en toepasbaar op diverse ondergronden, zoals hout, steen, beton en metalen.
- Vult grote en kleine reparaties van 5-50 mm diepte in 1 arbeidsgang zonder krimp.
- Bij toepassing op hout wordt voor een optimaal resultaat het gebruik van Woodfix Blauw aangeraden.



Toepassing

Voor het duurzaam vullen en repareren van houtrotreparaties, gaten, scheuren, naden en noesten in kozijnen, deuren, ramen en constructies. Inlijmen van houten delen (deelrenovaties), vullen van gaten en onrechtmatigheden in beton en reparaties aan steen, metaal, diverse kunststoffen en PUR-hardschuim. Ideaal voor het waterdicht afsluiten van poreuze oppervlakken. Zeer goed weerbestendig en kan dus binnen en buiten worden toegepast.

Instructies

- Lees voor gebruik de aanwijzingen op de verpakking.
- Raadpleeg voor gebruik de product- en veiligheidsinformatie.
- De verwerkingstijd is afhankelijk van temperatuur en hoeveelheid aangemaakte Flexipox SD.
- Gemengd product niet in de volle zon plaatsen, dit verkort de verwerkingstijd.
- Na gebruik gereedschap reinigen met thinner, uitgehard materiaal mechanisch verwijderen.
- Neem in geval van twijfel altijd contact op met uw dealer of KöhlerWoodcap

Technische gegevens

Samenstelling:

Component A: gemodificeerde epoxyhars
Component B: op basis van mengsel van amines
Component A: kunststof koker 310ml
Component B: kunststof koker 310ml

Verpakking:

1,1 kg/liter

Soortelijk gewicht (gemengd):

> 90 °C

Wlmpunt:

9,18%

VOS-gehalte (gemengd):

1:1

Mengverhouding:

Transparant beige

Uiterlijk (gemengd):

Circa 10 minuten

Verwerkingstijd 20 °C/65% RV:

Afhankelijk van volume - 2 tot 4 uur

Uitharding 20 °C/65% RV:

Niet beneden 5 °C

Verwerkingstemperatuur:

In gesloten verpakking op een koele en droge plaats tot

18 maanden.

Houdbaarheid:

Contact met de huid en ogen vermijden. Draag beschermende handschoenen en een veiligheidsbril.

Voorzorgsmaatregelen:

Zorg voor ventilatie.